



**חומר כימי ההופך את החלודה לתרכובת יציבה, המהווה תשתית טובה לצביעה.**

**תכונות:** המח"ט מגיב עם החלודה ויוצר תרכובת יציבה ובלתי-ממיסה בגוון שחור-כחלחל. התרכובת משמשת כשכבת הגנה זמנית כשהיא לבדה, או כתשתית מעולה לכל סוגי הצבעים המיועדים למתכת (סינתטי, אפוקסי, פוליאוריתני ועוד)

**שימושים:** לטיפול במתכות ברזליות בלבד (קונסטרוקציות פלדה, מכולות, מעקות, ברזל, צנרת וכד')

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 687-050

**גוון:** לבן חלבי

**ברק:** מבריק למחצה

**כושר כיסוי מחושב:** 10 מ"ר / ליטר (בשכבה אחת)

**עובי פילם מומלץ לשכבה:** 25 מיקרומטר (תלוי בחספוס השטח ובעומק החלודה)

**דילול:** בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן היישום"

**ניקוי:** מים וסבון

**זמני ייבוש:** ייבוש למגע: שעה | ייבוש קשה : 3 שעות

**גודל אריזה:** 0.10 ליטר | 0.5 ליטר | 2 ליטר

**אחסון וחיי מדף:** יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.

**הכנת השטח ומערכת הצבע:** יש להסיר כל שומן, לכלוך או כל חומר זר אחר. יש להסיר חלודה רופפת בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש עד לקבלת חלודה יציבה ושטחית בעובי של מיקרונים בודדים. לאחר מכן שטפו במים והשאירו משטח לח. **אופן היישום:** החומר מוכן לשימוש. בחשו היטב את החומר לפני השימוש ומדי פעם במהלך היישום. מרחו שכבת ממיר חלודה טמבור על משטח לח. רצוי שהמברשת תהיה קשיחה כדי שאפשר יהיה להחדיר באמצעותה את מח"ט לכל הנקבוביות. בכדי למנוע הכנסת תוצרי החלודה לתוך המח"ט מומלץ לצקת למיכל פלסטי נפרד כמות המספיקה לעבודה. אין להחזיר לאריזה המקורית של מח"ט שאריות חומר משומש.

**צביעה בהברשה / גלילה:** דללו עד 5% מים

**צביעה בטבילה:** דללו עד 15% מים

**צביעה בהתזה רגילה:** התיזו בעזרת אקדח בעל נחיר בקוטר 1.6 מ"מ. דללו ב-5%-10% מים

**צביעה בהתזה איירלס:** התיזו בעזרת אקדח בעל נחיר בקוטר "0.019". דללו עד 5% מים

**הערות:** לאחר 3 שעות יש ליישם צבע יסוד או עליון בהתאם לנדרש

אין להשאיר את השטח שטופל במח"ט ללא צבע עליון, מחשש להכתמה של המשטח עקב תגובה עם לחות וטל. אין ליישם על ברזל.

**דגשים:** יש לדאוג לאוורור נאות של מקום העבודה. בהתזה אין לשאוף את האדים. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, מומחיות המשתמש ותנאי מזג האוויר באתר. בדרך כלל מניחים שהוא כ-75% מכושר הכיסוי המחושב. זמן ייבוש: ב-25°C ו-65% לחות יחסית.

**הערות כלליות:**

אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו. במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון \*6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד +/- 2%. טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינויי בנהלים.

על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

---

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

### **שימו לב!**

יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת [www.tambour.co.il](http://www.tambour.co.il)

תאריך עידכון: 10.2023