



צבע אקרילי על בסיס מים.  
מתאים במיוחד לקירות חוץ.  
נושא תו תקן ישראלי 1945.

**תכונות:** קל ונוח לעבודה, מתייבש מהר, עמיד בתנאי האקלים הישראלי, עומד בת"י 1945 ובעל תו ירוק. אינו מכיל עופרת וכרומטים.

**שימושים:** מיועד לצביעת קירות חוץ של קירות טיח, בטון ולבנים.

**נתונים טכניים:**

**קוד מוצר:** 700-600 לבן / 700-602 בסיס פסטל / 60x-700

**גוון:** לבן+ גוונים פסטל ממניפת "לגעת בצבע"

**ברק:** מט

**קושר כיסוי מחושב\*:** 9-10 מ"ר / ליטר (בשתי שכבות)

**דילול:** בזמן הצביעה, עם מים בהתאם להוראות הדילול בסעיף "אופן הצביעה"

**ניקוי:** מים וסבון.

**זמני ייבוש:**

ייבוש למגע\*\*: שעה | המתנה בין שכבות: 3 שעות | ייבוש סופי: 72 שעות

**חיי מדף:** 24 חודשים

גודל אריזה	כמות למשטח
18 ליטר	36

**הכנת השטח ומערכת הצבע:**

**משטחי בטון וטיח צמנט חדשים:**

ניתן לצבוע רק לאחר אשפורה של הבטון (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק ולאחר ייבוש מלא צבעו 2-3 שכבות צבע מ.ד. 45. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

**משטחים חיצוניים צבועים בצבע אקרילי:**

הסירו כל צבע ישן, רופף ומתקלף ונקו את השטח. השתמשו במרק אקרילי חיצוני להחלקה ולמילוי חורים. לאחר הייבוש שפשו בנייד לטש עד לקבלת משטח חלק (במידה וקיימים סדקים יש לטפל בהם לפי מפרט לטיפול בסדקים העומד לעיון במוקד המומחים, ומומלץ ליישם מעליהם רב גמיש). לאחר שיוף פני השטח, יש לצבוע שכבה של "יסוד קושר רב גמיש" 000-737 לפי הוראות היצרן. לאחר ייבוש מלא ניתן לצבוע 2-3 שכבות של "מ.ד. 45".

**אופן צביעה:** בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה.

**צביעה במברשת/רולר/איירלס:** דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב- 20%-15% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב- 15%-10% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. ביישום באמצעות איירלס יש לדלל ב- 30%.

**ניקוי כלים ואחסון:** נקו את כלי העבודה במים וסבון מיד עם גמר העבודה. סגרו את האריזה היטב כך שלא יחדור אויר. אחסנו במקום מקורה ומאוורר מתחת ל 35 מעלות.

**אזהרות והוראות בטיחות:** הצבע אינו למאכל, הצבע אינו מוגדר כחומר מסוכן ואינו מכיל חומרים הדורשים סימונים או אזהרות מיוחדות. הרחיקו מהישג ידם של ילדים. הקפידו על אוורור נאות בזמן הצביעה. את המידע המדויק עבור המוצר ניתן לראות בגיליון הבטיחות (MSDS).

**הערות כלליות:** אין לצבוע כאשר עומד לרדת גשם ב 72 שעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח ו/או כאשר שטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-  $10^{\circ}C$  והלחות היחסית מעל 85%. מוצר זה אינו מומלץ לשימוש בקירות סדוקים, לגביהם מומלצת מערכת רב גמיש בהתאמה לרוחב הסדקים וסוגם, בהתאם למפרט טיפול בסדקים אותו ניתן לקבל במוקד המומחים. אסור לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידינו. השגת התוצאות הרצויות מותנית ביישום נכון של המוצר תוך הקפדה על הוראות השימוש. על המשתמש לוודא לפני יישום המוצר כי הוא אכן מיועד למטרת השימוש בו וכי המשטח האמור להיצבע ותשתיתו הוכנו כראוי ומתאימים ליישום המוצר. הנתונים המובאים מבוססים על ניסיון וידע שהצטברו במשך השנים. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכןם ו/או לשנותם ללא הודעה מוקדמת. יש לעגן מוצר זה בזהירות במהלך ההובלה.

\* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ- 75% מכושר הכיסוי המחושב.  
 \*\* ב-  $25^{\circ}C$  ו- 65% לחות יחסית.  
 נושא תו תקן ישראלי 1945 + תו ירוק,

מיוצר ע"י טמבור בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 18001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.  
 למידע נוסף אנא פנו אל מוקד המומחים של טמבור - בטלפון: \*6477.