

## תרמוקיר SE 980 (אלסטוסיל)

איטום צמנטי גמיש חד-רכיבי

**תקנים והסמכות**  
עומד בדרישות ת"י 6422 לחומרי איטום  
עומד בדרישות ת"י 26 חלק 5 לבטון ומפמ"כ 390 לעמידות בלחץ מים.  
עומד בדרישות ת"י 5452 למאגרי מי שתיה.  
מתאים לדרישות ת"י 6551 לבריכות שחייה  
בעל תו ירוק.  
המוצר עבר תהליך LCA - ניתוח מחזור חיים  
נושא הצהרה סביבתית EPD

**סוג**  
CMP  
**צבע**  
לבן/ אפור  
**סוג ומשקל אריזה**  
שק, 25 ק"ג  
**מספר שקים במשטח**  
60



- לאחר טבילה במי כלור: גדול מ-0.5 מגפ"ס
- מקדם ספיגות נימית:  $K < 0.1 \text{ Kg/m}^2\text{h}^{0.5}$
- משך שמישות לעבודה: כשעה
- **עמידות בלחץ מים**
- בלחץ חיובי של 1.5 אטמוספירה במשך 7 ימים: לא עברו מים
- בלחץ שלילי של 1.5 אטמוספירה במשך 24 שעות: לא עברו מים

### הרכב החומר

שרפים, צמנט, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

### תצרוכת אופיינית

כ-2 ק"ג/מ"ר בשתי שכבות מלאות. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

### רקע ותשתית

- טיח, בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי, לוחות צמנט, לוחות גבס, לוחות עץ.
- יום לפני היישום יש לשטוף את התשתית בלחץ מים להסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע.

### תכונות ושימושים עיקריים

- לאיטום קירות ורצפות ב"חדרים רטובים", מרפסות
- למאגרי מי שתיה, בריכות שחיה, מאגרי מים שונים
- לאיטום יסודות מעל ומתחת לפני הקרקע
- לאיטום קירות המחופים באבן בשיטת "קיבוע רטוב/יבש"
- לאיטום חיובי ושלילי
- בעל גמישות גבוהה
- לשימוש פנימי וחיצוני
- תערובת מוכנה לשימוש בתוספת מים בלבד

### נתונים טכניים

חוזק הדבקות במתיחה:

- לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ-1.5 מגפ"ס
- לאחר 14 יום בתנאי מעבדה + 14 יום שהייה בתנור: גדול מ-1.5 מגפ"ס
- לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה + 21 יום טבילה במים: גדול מ-1.0 מגפ"ס
- לאחר טבילה במי סיד: גדול מ-0.5 מגפ"ס

## מפרט טכני למוצר עמוד 2 מתוך 3

- יש לבצע את השלב הבא במערכת למחרת גמר יישום האלסטוטיל, ולא יותר מ 72 שעות לאחר מכן.
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת יעוץ מנציגי החברה.
- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה.
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- תערוכת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר.
- יש להקפיד ולעבוד עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציגי החברה לצורך קבלת הנחיות בשטח.
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעניינים. במקרה של מגע יש לשטוף מידית במים זורמים.

### אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



### פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6334861

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

### אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

### אופן ההשמה

#### הכנת התערובת

יש לשפוך כ-8.0 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבול מכני עד הגעה לסומך משחתי, עדין ונקי מגושים. לאחר המתנה של כ-5 דקות יש לערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לשימוש.

**כמות המים עשויה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבידות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם אגף הטכני.**

### אופן ההשמה

- יש למרוח שכבה דקה ואחידה על תשתית לחה באמצעות מברשת בעלת סיבים קשים.
- יש לוודא כיסוי מלא של פני השטח.
- יש להמתין להתייבשות השכבה, כ-3 שעות לפחות, טרם יישום שכבה נוספת. לפני ביצוע כל שכבה יש להרטיב קלות את התשתית. עובי שתי השכבות כ-1.5 מ"מ.
- במאגרי מים יש ליישם בשלוש שכבות מלאות (2.5-3.0 ק"ג/מ"ר).
- המוצר ניתן ליישום באמצעות מכונת התזה מתאימה. יש להקפיד על 2 שכבות מלאות ועל זמני ההמתנה המצוינים לעיל

### אשפיה

מומלץ לבצע את השכבה הבאה במערכת, למחרת ועד שבוע מתום יישום האלסטוטיל. במידה ולא מיישמים את השכבה הבאה תוך 24 שעות, יש לבצע אשפיה למחרת גמר ביצוע החומר במשך 3 ימים ברציפות, 3 פעמים ביום. באזורים בהם ההתייבשות מהירה, יש להתחיל באשפיה ביום היישום.

### בדיקת הצפה

- מומלץ לבצע בדיקת הצפה, לפני המשך ביצוע השלבים הבאים במערכת.
- יש לבצע את הבדיקה 7 ימים לאחר סיום העבודות.

### הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפי' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.



**מפרט טכני לחוצר**

**עמוד 3 מתוך 3**



**תרמוקיר**

תאריך עדכון

ינואר 2023