



היפרסיד EXTRA

היפרסיד EXTRA הינו צבע לצביעת תקרות וקירות פנים (קירות גבס, טיח, בטון). לבן במיוחד, בעל כושר כיסוי גבוה ואינו מצהיב. מכיל תוסף אנטי ספאטר המונע התזה של החומר במהלך הצביעה. נושא תו תקן ישראלי 1637.

הכנת השטח

יש לנקות היטב את פני השטח מכל גוף זר כגון סיד ישן, צבע מתקלף, שמנים וכו'. יש לוודא שצבע ישן מחובר היטב לתשתית. בתשתית חדשה יש לצבוע שכבת יסוד וונדרספיד של נירלט כצבע ראשון למילוי השליכטה הלבנה. באם נדרשים תיקוני פגמים, חורים וכו', יש למלא עם גולד בונד/רוקבונד/פרוסימא+. אין לצבוע סיד סינטטי על קירות הצבועים בצבע אקרילי או פלסטי.

הוראות יישום

מברשת, רולר או התזת איירלס.

דילול

הערבוב הראשון צריך להיעשות ללא תוספת מים. לאחר מכן יש לדלל בכ-20% מים לשכבה הראשונה וכ-10% לשכבות הנוספות.

כושר כיסוי מירבי*

כ-8 מ"ר / ליטר

* כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים כמו סוג התשתית, אופן הצביעה, גוון הצבע, גוון הרקע, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המירבי.

ייבוש**

למגע: כשעה. בין השכבות: כ-2-3 שעות. ייבוש סופי: 24 שעות.

** בתנאי אקלים של 25°C-1-80% לחות.

גודל אריזות גדלי 18, 5, 3 ליטר	חיי מדף ואחסנה 24 חודשים בדלי סגור, במקום קריר, מוצל ויבש.	ניקוי כלים וידיים במים וסבון	הגבלות אין ליישם את החומר כאשר הטמפרטורה מתחת ל-7°C.	רמת גימור מט	גוון לבן
--	--	--	--	------------------------	--------------------



לפני השימוש יש לוודא הכנת המשטח כראוי והתאמתו ליישום החומר לקבלת התוצאות הרצויות. על המשתמש לבדוק התאמת המוצר לצרכיו ולמטרות השימוש בו. אין לראות בהמלצות הנ"ל תחליף לייעוץ שנדרש לצורך פרויקט עבודה ספציפי. המוצר יצא את מפעלנו לאחר שנבדק ואושר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים המובאים באריזות ובמפרטים. אחריותנו הינה על איכות המוצר בלבד ומותנית ביישום כל הוראות השימוש הרלוונטיות. יש לעיין בהוראות המפרט הטכני של המוצר ולהקפיד על יישומן המלא. אין לערבב/לגוון עם חומרים שלא הומלצו ע"י נירלט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע ונסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמיינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. לאזהרות והוראות בטיחות יש לעיין בתווית האריזה ובגיליון הבטיחות של המוצר.