

AAP 5312 / AAP 5308 - סרט איטום בוטילי לקירות מסך

תאור

סרט איטום בוטילי נדבק מעצמו, עמיד בקרינת שמש U.V.

AAP 53 : מתוכנן להדבקה חזקה ועמידה לזכוכית וחומרים שקופים אחרים.

לחומר, עוצמת הדבקה הולכת ומתחזקת עם הזמן, כאשר חומר ההדבקה נשאר פעיל וגמיש.

שימוש

AAP 53, מיושם בתפר שבין לוחות הזכוכית בקירות מסך, לפני כיסוי בפרופיל לחצן אלומיניום (קליפסים - ראה שרטוט). יישום הסרט מבטיח איטום לאורך שנים, כגיבוי הגומיות של הפרופיל.

מבנה הסרט

יריעת אלומיניום – פוליאתילן מצופה בגומי בוטילי עמיד U.V., בעוביים 1.2 מ"מ ו-0.8 מ"מ.

מידות סטנדרטיות

סוג	רוחב מ"מ	אורך מטר	עובי מ"מ
AAP 5312	38	10	1.2
AAP 5312	50	10	1.2
AAP 5308	38	25	0.8
AAP 5308	50	25	0.8

מידע טכני

0.065	עובי גיבוי
שחור	צבע הדבק
אלומיניום (מבריק/ מט)	צבע גיבוי
-30°C/+80°C	טווח טמפרטורה
32 ניוטון/10 מ"מ	חוזק קריעה במתיחה
<0.30 גרם/מ"ר	חדירת לחות (24 שעות/ 1 בר)
יבש, בין +5°C/+25°C	תנאי אחסון