

תרמוקיר AD 601

דבק גמיש להדבקת "אריחים סופגים"

תקנים

בעל תו תקן ישראלי 4004.
יש לעבוד לפי הנחיות ת"י 1555.
בעל תו ירוק,
עבר תהליך LCA - ניתוח מחזור חיים
נושא הצהרה סביבתית EPD

סוג גמישות

C1T S1
צבע
לבן אפרפר
סוג ומשקל אריזה
שק, 25 ק"ג
מספר שקים במשטח



84



הרכב החומר

חומרי מליטה, אגרגטים מדורגים, שרפים ומוספים מיוחדים.

תצרוכת אופיינית

כ-1.40 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ. התצרוכת עשויה להשתנות בהתאם לתנאי התשתית ולאופן היישום.

רקע ותשתית

- יש לוודא שהרקע מסוגל לשאת את כל שכבות הטיח, שכבת הדבק והאריחים, עפ"י דרישות התקנים הרלוונטיים.
- יום לפני היישום יש לנקות ו/או לשטוף את התשתית במים להסרת אבק, שמן, מלחים וכל גורם אחר היכול לגרום לכשל בהדבקה.

אזהרה

חל איסור מוחלט על מגע ו/או הוספה של חומרים אחרים לרבות גבס ו/או מוצרים המכילים גבס למוצר זה.

אופן היישום

הכנת התערובת

יש לשפוך כ- 6.5 ליטר מים נקיים לכלי קיבול מתאים ונקי מכל שאריות חומרים, להוסיף בהדרגה את כל תכולת השק ולערבל באמצעות ערבבל חשמלי עד קבלת עיסה אחידה, עדינה ונקייה

תכונות ושימושים עיקריים

- להדבקת אריחי קרמיקה ופורצלן על רקעים ותשתיות כגון בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, טיח, לוחות גבס, בלוק גבס.
- מתאים במיוחד לאריחים בעלי ספיגות גבוהה (מעל 10%).
- לשימוש פנימי.
- עובי שכבת הדבק 3-10 מ"מ.
- תערובת מוכנה לשימוש בחוספת מים בלבד.

נתונים טכניים

- משך השמישות לעבודה: כשעה.
- הצטמקות קווית: קטנה מ-0.1%.
- משך הזמן החופשי (OPEN TIME): 20 דקות.
- חוזק הידבקות בגזירה לאחר 28 יום: גדול מ- 1.0 מגפ"ס.
- חוזק הידבקות במתיחה לאחר 28 יום בתנאי מעבדה: גדול מ- 0.5 מגפ"ס.
- לאחר 14 יום בתנאי מעבדה 14 + יום שהייה בתנור: גדול מ- 0.5 מגפ"ס.
- לאחר 7 ימים בתנאי מעבדה רגילים 21 + יום טבילה במים: גדול מ- 0.5 מגפ"ס.

מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 3

- משך השמישות לעבודה עשוי להשתנות בהתאם לתנאי הסביבה בעת ההשמה
- תערובת שהתייבשה אינה ניתנת לשימוש חוזר
- מוצר זה אין ליישם במערכת הכוללת מוצרי גבס ללא קבלת ייעוץ מנציג החברה
- יש להדביק את האריחים על הדבק המסורק כל עוד לא התייבש ("רטוב על רטוב")
- אריחים שהודבקו, אסור לשטוף במים לפחות 72 שעות מגמר היישום
- אין להדביק אריחים שאינם תואמים לדרישות התקנים הרלוונטיים, לרבות תקן ישראלי 314
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים
- טרם ביצוע העבודה, יש לפנות לנציגי החברה לצורך קבלת הנחיות ומפרט טכני
- אין ליישם בתנאי אקלים קיצוניים (שרב, גשם, רוחות)
- היות והחומר אלקלי, יש להגן היטב על העור והעיניים. במקרה של מגע יש לשטוף מיידית במים זורמים

מגושים. לאחר המתנה של כ- 5 דקות יש לערבב ערבול קצר נוסף. משלב זה הדבק מוכן לשימוש.

למרות המצוין לעיל, כמות המים עלולה להשתנות. בכל מקרה יש להגיע לרמת עבירות מתאימה למוצר. מומלץ להתייעץ עם האגף הטכני.

אופן ההשמה

- ביישום על תשתית בלוק גבס/טיח גבס יש למרוח לפני החיפוי פריימר מסוג "SAKRET PR 004" או "SAKRET PR 008". ולהמתין להתייבשות מלאה.
- יש למרוח על התשתית שכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
- על שכבת הדבק הטרייה יש למרוח מיד שכבה שנייה באמצעות מרית משוננת, בסריקה רוחבית.
- הסריקה תעשה בזווית של כ-60° כלפי התשתית. עומק השן בהתאם למידות האריח.
- חובה למרוח את גב האריח בשכבה דקה ומהודקת של דבק באמצעות מרית חלקה.
- יש להצמיד את האריח תוך כדי טלטול והידוק לשכבת הדבק הטרי ("רטוב על רטוב"), יש להדק באמצעות פטיש גומי.
- בעת ההדבקה יש להקפיד על יצירת מישקים לפי דרישות התקנים הרלוונטיים.
- את המישקים יש למלא בחומר מילוי מסוג "SAKRET JF 930" 7 ימים לפחות לאחר סיום ההדבקה.

בדיקת כיסוי הדבק

- במהלך עבודות החיפוי לאחר הידוק האריחים, דוגמים אריח אחד לכל 10 מ"ר ע"י הוצאתו, בודקים את מידת ההידבקות, ומידת כיסוי הדבק בגב האריח. על הדבק לכסות את האריח ב- 85 % משטחו לפחות. בדיקה ראשונה תתבצע לאחר הדבקה של 1 מ"ר.
- הבדיקות הנ"ל הן לקבלת הערכה כללית. את כל הבדיקות יש לבצע לפי הנדרש והמפורט בתקנים הרלוונטיים. לבדיקה תקנית יש להזמין מעבדה מוסמכת.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב
- החומר מתאים לשימוש עד 9 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים
- אחסון המוצר עם חומרים/מוצרים המכילים גבס אסור בהחלט.
- טווח הטמפ' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס



מפרט טכני למוצר

עמוד 3 מתוך 3



אחריות

באחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.



פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6334861

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il

תאריך עדכון

ינואר 2023