



מפרט טכני למוצר

עמוד 1 מתוך 2

SAKRET SE 944 (סרט איטום גמיש)

סרט לאיטום חיבורים בין קירות ובין רצפה לקיר

תקנים

עומד בדרישות תקן EN 1928
נבדק לפי EN ISO 527-3

צבע

צהוב

סוג אריזה

קופסה

מס' יחידות באריזה

1



- התארכות בשבירה לרוחב: 300%
- חוזק קריעה: >1.5 אטמ.
- עמידות בלחץ מים: >1.5 אטמ.

הרכב החומר

אלסטומר תרמופלסטי בציפוי פוליפרופילן לא ארוג

מידות הסרט

אורך 50 מ', רוחב 12 ס"מ, עובי 0.66 מ"מ

רקע ותשתית

- בטון, בלוק בטון, בלוק בטון תאי מאושפר באוטוקלב, בלוק "פומיס", לוח גבס וכד'.

תכונות ושימושים עיקריים

- לאיטום חיבורים בין קירות ובין רצפה לקיר
- לאיטום חיבורים בין תשתיות שונות
- לשימוש פנימי כחלק ממערכת חיפוי
- מתאים במיוחד לתשתית לוחות גבס
- מתאים ל"חדרים רטובים", בריכות שחייה ומטבחים תעשייתיים
- בעל אלסטיות גבוהה
- עמיד בסביבה חומצית ואלקלית.
- לשימוש פנימי וחיצוני
- תכונות החומר נשמרות בטמפרטורות -30°C - $+90^{\circ}\text{C}$
- קל ונח לשימוש.

נתונים טכניים

- חוזק מתיחה לאורך: 120 N/15 mm
- חוזק מתיחה לרוחב: 25 N/15 mm
- התארכות בשבירה לאורך: 70%

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET



מפרט טכני למוצר

עמוד 2 מתוך 2

אחריות

אחריות החברה מוגבלת לטיב ולאיכות החומרים בלבד ואינה באה במקום אחריות המבצע. על המבצע לבדוק התאמת המוצר והמערכת לצרכיו, התאמה למוצרים אחרים עימם בא המוצר במגע ולביצוע נאות של העבודה. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת. באחריות המבצע להתעדכן בעדכונים האחרונים.

אופן היישום

- הסרת אבק, מלחים, שמן וכל גורם אחר היכול לגרום כשל בביצוע מהתשתית.
- הדבקת הסרט באמצעות דבק ממשפחת "AD", בהתאם לסוג האריח שיחופה.
- באזור החפיפה בין סרט לסרט ובין סרט ליריעות פינה, יש ליישם "תרמוקיר SE 970" (פלסטוסיל) או "תרמוקיר SE 980" (אלסטוסיל), בהתאם לתשתית.

הנחיות כלליות

- יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב.
- החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים.
- טווח הטמפי' המותרת ליישום: 5°-35° צלזיוס.
- יש להגן על החומר מפני קרינה אולטרה סגולית במשך מספר שבועות לאחר ההתקנה.
- יש להקפיד ולעבוד ע"פ דרישות התקנים הרלוונטיים.
- טרם ביצוע העבודה יש לזמן נציגי החברה לצורך קבלת הנחיות



תאריך עדכון

אפריל 2018

פרטי קשר

תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

קיבוץ חורשים 4586500

טלפון 03-6333318

פקס 03-6333498

אימייל termokir@termokir.co.il

אתר www.termokir.co.il



LICENSEE OF SAKRET