



צבע אקרילי פוליאוריתני במרקם קטיפתי, בברק משי לצביעת קירות חוץ. מתאים לדרישות תקן ישראלי 1945.

תכונות: גמר מהודר, ייבוש מהיר, ללא עופרת וכרומטים, בעל מראה קטיפתי וגימור בברק משי. מומלץ בעיקר לשימוש חוץ בשל עמידות לאורך זמן מבחינת שמירת גוון ומניעת תפיסת לכלוך. משמש לצביעת מבנים חדשים או לחידוש מבנים ישנים.

שימושים: צביעה חיצונית של קירות, טיח, בטון ולחידוש מבנים ישנים שהצבע נפגם.

נתונים טכניים:

קוד מוצר: 713501

גוון: לבן

ברק: משי

כושר כיסוי מחושב*: 8-9 מ"ר / ליטר עבור לבן (בשתי שכבות)

דילול: בזמן הצביעה: מים | לניקוי: מים וסבון.

זמני ייבוש:

ייבוש למגע:** שעה | **ייבוש סופי:** 72 שעות | **המתנה בין שכבות:** 3 שעות

אחסון וחיי מדף: יש לאחסן את המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב. בטמפרטורה של 5°C-35°C. החומר מתאים לשימוש עד 24 חודשים מתאריך הייצור, כשהוא מאוחסן באריזתו המקורית ובתנאים המומלצים. **גודל אריזה:** 18 ליטר (36 במשטח)

הכנת השטח ומערכת הצבע: וודאו כי שטח הצביעה נקי מאבק וכל חומר זר. בחשו היטב לפני השימוש.

משטחי בטון, קירות המיושמים בשכבת שליכטה וטיח צמנט חדשים:

ניתן לצבוע רק לאחר אשפחה (חודש ומעלה לאחר היישום). נקו מאבק. צבעו 2-3 שכבות **צבע פוליאוריתני לקירות חוץ**. במידה וקיימים סדקים בתשתית יש לטפל בהם תחילה בהתאם למפרט אותו ניתן לקבל במוקד המומחים. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

תשתית אקרילית או שליכט אקרילי קיימת חיצונית: יש לבצע שטיפה בלחץ של 120 אטמוספרות, וכן להסיר כל צבע רופף, יש לבצע מילוי סדקים באמצעות מילוי גמיש (453-737), וליישם **יסוד קושר לרב גמיש** מדולל בטרפנטין מינרלי טמבור, ולאחר 24 שעות לצבוע 2-3 שכבות **צבע פוליאוריתני לקירות חוץ**. יש לוודא כי התשתית מתאימה להוראות ת"י 1920 חלק 1 ו-2.

אופן הצביעה: בחשו היטב את הצבע לפני השימוש ומדי פעם במהלך הצביעה. צביעה במברשת / רולר / איירלס: דללו את הצבע לשכבה הראשונה ב 15% - 20% מים וערבבו היטב. דללו את הצבע לשכבות הנוספות ב 10%-15% מים. צבעו 2-3 שכבות בהתאם לסוג המשטח. בצביעה באיירלס (התזה) יש לדלל עד כ 30% במים.

דגשים:

- אין ליישם כאשר צפוי גשם ב-72 השעות הקרובות לפני או אחרי הצביעה ו/או כאשר הקיר לח, ו/או כשטמפרטורת הקירות היא מתחת ל-10°C והלחות היחסית מעל 85%. כושר הכיסוי המעשי תלוי במספר גורמים: פני השטח, אופן הצביעה, גוון הצביעה, מומחיות הצובע ותנאי מזג האוויר באתר. מקובל להניח כי הוא מהווה כ-75% מכושר הכיסוי המחושב.
- לשימוש מקצועי

הערות כלליות: אין לערבב חומר זה עם חומרים שלא הומלצו על ידי טמבור במפורש. יש לעיין בדף הטכני של המוצר לפני השימוש בו.

במידת הצורך, יש לפנות למוקד המומחים בטלפון *6477 לצורך קבלת הנחיות, מפרט טכני וגיליון בטיחות. אין להשתמש במוצר בטמפרטורה מתחת ל-5 מעלות או מעל 35 מעלות. אחריות טמבור מוגבלת לטיב החומר בלבד ואינה כוללת יישום שלא על פי הוראות טמבור המצוינות על גבי האריזה ואינה באה במקום אחריות המבצע. כל המידע הנ"ל הוא בגדר המלצה בלבד. על המבצע לבדוק התאמה לצרכיו, ולוודא ביצוע נאות של כל העבודה על פי התקנים המקובלים. תיתכן סטייה בתכולת האריזה של עד 2% +/- . טמבור שומרת לעצמה את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים וההמלצות ללא הודעה מוקדמת, לאור שינויים במוצר ו/או שינויי דין ו/או בתקנים ו/או שינוי בנהלים. על המבצע חלה האחריות להתעדכן בשינויים מעת לעת. יש לעגן המוצר היטב בעת ההובלה.

משווק ע"י טמבור בע"מ, ח.פ. 520038613 מאיר אריאל 6 נתניה. בעלת מערכת ניהול משולבת העומדת בדרישות איכות, בטיחות ואיכות סביבה בהתאמה לתקנים ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001 ואשר מאושרת ע"י מכון התקנים הישראלי.

שימו לב! יש לעיין בדף הטכני באתר האינטרנט של החברה לפני ביצוע העבודה, שכן הוא משתנה מעת לעת www.tambour.co.il